



M A T E R I E P L A S T I C H E

SCHEDA PRODOTTO

(TECNICAL DATA)

LOTTO n. (Batch n.)	
Prodotto (Product)	SIRPLENE EP1 C15 GRIGIO

PROPRIETÀ (Properties)	NORMA (Standard)	UNITÀ (Unit)	VALORI DI RIF. (Ref Values / Min - Max)		VALORE (Value)
Indice di fluidità (MFR) (Melt flow rate)	ISO 1133	g/10'	10	14	
Densità a 23 °C (Density at 23 °C)	ASTM D792	g/cm ³	1.04	1.06	
Carica e contenuto percentuale (Filler and % content)	carbonato (carbonate)	%	13	17	
Temperatura di rammollimento Vicat (Vicat softening temperature)	ISO 306	°C			
Modulo a flessione (Flexural Modulus)	ISO 178	MPa			
Resistenza all'urto Izod a +23 °C (Notched IZOD impact strength at +23 °C)	ISO 180	KJ/m ²	12	15	
I valori dichiarati sono stati determinati utilizzando apparecchiature sottoposte a verifica metrologica con esito positivo. (Declared values are obtained using equipment subject to successful metrological verification)					

SIR S.p.A.

Via Provinciale, 41 - 35010 Carmignano di Brenta (PD) -Italy-
Capitale Sociale € 1.000.000,00 int. vers.
Partita IVA e Codice Fiscale: IT 03287260289 – R E A: PD-298918
Società soggetta a controllo da parte di DOFER Srl – C.F. 03584760288
tel. +39 049 5957542 - fax +39 049 5957021
e-mail: info@sir-plastics.com – web: www.sir-plastics.com



Azienda certificata ISO 9001
Certif. nr. 50 100 7429



Azienda certificata ISO 14001
Certif. nr. 50 100 9328